РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытуемые параметры	Требования ГОСТ 28390-89	Результат испытаний	Метод испытаний
Прочность приставных деталей	Приставные детали должны быть прочно пикреплены к изделию	Испытание пройдено	ГОСТ 28390-89 п.3.4
Термостойкость, ^{0}С	185, п.1.2.4	При температуре 195^{0}С трещины не обнаружены	ГОСТ Р 53546-2009
Выпадание крышки	При наклоне изделий на угол до 70^0 крышка не должна выпадать	Крышка не выпадает	ГОСТ 28390-89 п.3.3
Кислотостойкость	Сохранение первоначального вида	Изменений не обнаружено	ГОСТ Р 53547-2009
Водопоглощение по черепку, %, не более	0,2	Менее 0,1	ГОСТ 28390-89 п.3.9

Анализ уксуснокислых вытяжек

Наименование изделий	Определяемый элемент	Требования ГОСТ 28390-89, ГН 2.3.3.972-00 мг/дм^3, мг/см^2, не более	Испытательное оборудование	Содержание токсичных элементов мг/дм^3, мг/дм^2
Блюдце	Pb Co Cd	1,7 0,17 0,1	АКВ-07 Квант-Z. ЭТА -	0,002±0,0007 мг/дм^2 менее 0,005 мг/дм^3 менее 0,0002 мг/дм^2
Чашка	Pb Co Cd	5,0 0,1 0,5	АКВ-07 Квант-Z. ЭТА -	менее 0,05 мг/дм^3 менее 0,002 мг/дм^3 менее 0,003 мг/дм^3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний отклонения от ГОСТ 28390-89 и ГН 2.3.3.972-00 не установлены.

Испытания произвел: _____ Тюрина З.В. м.п.

Протокол проверил: _____ «__» _____ 20__ г.